

Грунтовка ХС - 010

ТУ 6-21-51-90

Назначение:

Грунтовка ХС-010 предназначена для окрашивания поверхностей черных металлов, меди и ее сплавов в комплексном многослойном покрытии для окрашивания оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше +60 °С, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений.

Цветовая палитра:

Грунтовка ХС-010 выпускается красно-коричневого цвета.

Основные показатели:

№	Наименование показателей	Норма по
		ГОСТ 23494-79
1.	Цвет пленки	Красно-коричневый, оттенок не нормируется.
2.	Внешний вид пленки	Однородная, без посторонних включений.
3.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с соплом 4 мм при T=20°C, мин, не менее:	20
4.	Массовая доля нелетучих веществ, не менее %	32 - 37
5.	Степень перетира, мкм, не более:	35
6.	Адгезия покрытия, баллы, не более:	2
7.	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более:	1
8.	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более:	3
9.	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 при T=(20±2)°C, усл.ед., не менее:	0,4
10.	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее:	50
11.	Средний расход грунтовки при однослойном покрытии, г/м ² , не более:	100 - 240

Способ применения:

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовку перед нанесением можно разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4. Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся краски, жира и других загрязнений. Грунтовка наносится методом безвоздушного или пневматического распыления на чистую, сухую поверхность при температуре окружающего воздуха от -10 до $+40$ °С.

После высыхания слоя грунтовки (при 20°C через 4 часа) наносятся последующие слои и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Грунтовку ХС-010 рекомендуется применять в сочетании с эмалями ХВ, ХС и КЧ.

Способ хранения:

В закрытых помещениях в герметичной таре вдали от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения:

6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Металлические бочки 200 л, 20 и 55-литровые барабаны, банки для мелкой фасовки.