Грунтовка ВД-АК-03
ТУ РБ 600112981.005-2001

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Назначение	Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения ВД-АК-03 предназначена для обработки деревянных изделий перед последующей окраской водно-дисперсионными красками.
Цвет покрытия	находится в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета УП «МАВ»
Внешний вид	после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность
Показатель pH грунтовки	6,5-9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	20-26
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при (20+ 2)°С, ч, не более	1

Водно-дисперсионная грунтовка ВД-АК-03 представляет собой суспензию пигментов в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ и фунгицидных добавок.

Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности шлифуют и обеспыливают.

Перед применением грунтовку перемешивают и наносят на поверхность обливом или окунанием в один слой.
Грунтовку применяют при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 15°С.
Время высыхания грунтовки при температуре (20± 2)°С – 1ч.
При температуре окружающего воздуха ниже 15°С, влажности выше 80% продолжительность высыхания может увеличиваться до 24 ч.
Высушенное покрытие шлифуют губками мелкой или средней зернистости, не допуская прошлифовки покрытия до древесины, после чего изделие обеспыливают и подают на покраску.
Ориентировочный расход грунтовки 150 г/м2. Расход грунтовки может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.
Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.Грунтовку хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С.
Гарантийный срок – 6 месяцев с даты изготовления.

Расфасовка: 20 кг.
Грунтовка пожаровзрывобезопасна.
Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.